

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»

УДК 691.32, 691.328

№ госрегистрации:

AAAA-A18-118121390041-3

Инв. №

СОГЛАСОВАНО

Советник директора ГКУ
Архангельской области «Дорожное
агентство «Архангельскдор»

«21 » декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор по стратегическому
развитию и науке

САФУ им. М.В. Ломоносова

Б.Ю. Филиппов

«21 » декабря 2018 г.



ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

СРАВНЕНИЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НОРМ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ,
УКАЗАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ
НОРМАТИВАХ, С ФАКТИЧЕСКИМ РАСХОДОМ

Государственный контракт от 20 сентября 2018 г. №519/08

Руководитель темы

доц, канд. техн. наук

О.Н. Попова

«21 » декабря 2018 г.

Ответственный исполнитель,
главный специалист

В.А. Бабаева

«21 » декабря 2018 г.

Архангельск 2018

РЕФЕРАТ

Отчет 24 с., 3 рис., 19 табл., 9 источников, 6 приложений.

Ключевые слова: щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, асфальтобетон, битум, дорожное покрытие, истинная плотность.

Объектами исследования являются асфальтобетонные смеси: асфальтобетон тип Б марки II; асфальтобетон тип Б марки III; асфальтобетон тип В марки II; асфальтобетон тип Г марки II; асфальтобетон ЦМА-15; асфальтобетон ЦМА-20.

Целью данной работы является определение фактического расхода асфальтобетона различных марок для устройства асфальтобетонного покрытия; выполнение сравнения фактического расхода с расходом асфальтобетона, указанным в расценках 27-06-020 сборника ГЭСН-27 Автомобильные дороги..

Выполнен подбор составов асфальтобетона различных типов и марок, приготовлены партии образцов и проведены испытания по определению плотности асфальтобетонных смесей.

На основании полученных результатов определения плотности, рассчитан фактический расход асфальтобетона на 1000 м² при толщине слоя дорожного покрытия 4 см.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ	6
1.1 Щебень и песок из отсевов дробления.....	6
1.2 Минеральный порошок	6
1.3 Битум	7
2 ПОДБОР СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНА РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	8
2.1 Определение зернового состава минеральных материалов.....	8
2.2 Подбор состава асфальтобетона	9
3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ В ЛАБОРАТОРИИ И ФОРМОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ	11
4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ СМЕСИ	13
5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА АСФАЛЬТОБЕТОНА	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Асфальтобетон представляет собой многокомпонентную смесь, все части которой очень важны для качественного дорожного покрытия. Основополагающий компонент – это щебень, он создает прочный и устойчивый каркас, соединяя все части в единую массу. Покрытия для крупногабаритных, загруженных трасс, часто включают до 75 % щебня [1]. В зависимости от загруженности дороги для производства асфальтобетона используются различные фракции этого материала, а также разный процент содержания в асфальтобетонной смеси. Все это, безусловно, оказывает непосредственное влияние на плотность асфальтобетона в $\text{т}/\text{м}^3$, которая учитывается при расчете расходов на транспортировку материала, укладку или разборку[2].

Иногда, асфальтовое покрытие, не требует слишком высокой степени плотности. Так, для пешеходных тротуаров и дорог с легковым транспортом, обычно используют песок. Во взаимодействии со щебнем, песок выступает в роли заполнителя пустот между щебенками. Для асфальтобетонных смесей используется песок, соответствующий требованиям ГОСТ 9128 и ГОСТ 8736.

Не менее важный компонент асфальтобетона – минеральный порошок, в основном из известняка. Благодаря его свойствам, все вещества связываются вместе, образуя монолитную цепь.

Текучесть асфальтобетонного покрытия обеспечивается, за счет небольшого содержания битума – от 3 до 9 %. Его способность растекаться, при воздействии высоких температур, упрощает процесс укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси. Важно соблюдать пропорции веществ, т.к. высокая концентрация битума, может плохо отразиться на качестве дороги. Особенно заметно это в летний период, когда тепловая нагрузка увеличивается [1].

Асфальтобетон является материалом искусственного происхождения. Плотность его зависит от используемых в составе материалов и находится в диапазоне $2100 - 2700 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Как и любой другой пористый материал асфальтобетон меняет свои эксплуатационные свойства в зависимости от показателей плотности. В частности, этот аспект влияет на прочность, долговечность и устойчивость материала к различным нагрузкам. Чем более пористым будет асфальтобетон, тем меньше

будет его удельный вес (при равном объеме) и меньше прочность. Именно поэтому асфальтобетоны классифицируют согласно их составу и плотности, определяя назначение готовой смеси для дальнейшего ее применения в дорожном строительстве [3].

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Щебень и песок из отсевов дробления

Применялся щебень и песок из отсевов дробления ООО «Булат-СБС» с карьера п. Булатово. Карьер расположен в 25 км. Юго-западнее п. Плесецк Архангельской области. Эксплуатация Булатовского месторождения ведется с 2004 года.

Базальтовый щебень – представляет собой измельченную базальтовую породу, полученную из мелкозернистых базальтов Булатовского месторождения (ГОСТ 8267-93). Базальты этого месторождения представляют собой породу кубовидной формы от серого до почти черного цвета.

В соответствии с паспортом щебень имеет следующие основные характеристики: насыпная плотность – 1,6 г/см³; истинная плотность – 2,95 г/см³; содержание глинистых и пылевидных частиц – 0,8 %; содержание глины в комках – 0,00 %; содержание зерен слабых пород – 0,00 %; содержание зерен пластинчатой и игловатой формы – 9,7 %; марка по морозостойкости – F400; марка щебня по дробимости – 1400; марка щебня по истираемости – И1; удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг – 139,41.

1.2 Минеральный порошок

Минеральный порошок фракции 0-0,1 мм ООО «Добрятинский комбинат минеральных порошков» Владимирской области, п. Добрятино. Химический состав представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав минерального порошка

№ п/п	Наименование показателя	Количество, по норме	Количество, по факту
1	Массовая доля окиси кальция (CaO)	не менее 52,0 %	52,1
2	Массовая доля окиси магния (MgO)	не более 5,0 %	0,69
3	Массовая доля окиси алюминия (Al ₂ O ₃)	не более 1,5 %	0,07
4	Массовая доля окислов железа в перерасчете на Fe ₂ O ₃	не более 0,1 %	0,083
5	Массовая доля двуокиси кремния (SiO ₂)	не более 2,0 %	0,62
6	Массовая доля влаги	не более 0,5 %	0,08

1.3 Битум

Битум – твердое или вязкое смолистое вещество черного цвета, природная или искусственная смесь углеводородов, применяемая в дорожном строительстве, производстве изоляционных материалов.

Для приготовления щебеноочно-мастичного асфальтобетона использовали битум БНД-У 100/130 «Битурокс». Для его изготовления используется запатентованная технология Битурокс, основу которой составляет процесс концентрирующего окисления нефти методом вакуумной перегонки. В результате получается материал со сложной высокотехнологичной структурой: 75-80 % углеродов, 10-15 % водорода, 5 % кислорода, металлы и азот.

Технические характеристики битума представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики битума

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 0256-001- 50945912-2002	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25 °C, 0,1 мм	ГОСТ 11501	100-130	112
2	Глубина проникания иглы при 0 °C, 0,1 мм	ГОСТ 11501	Не менее 28	29
3	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	Не ниже 44	44
4	Растяжимость при 25 °C, см	ГОСТ 11505	Не менее 90	100
5	Растяжимость при 0 °C, см	ГОСТ 11505	Не менее 5.0	5.7
6	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	Не выше -23	-25
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	Не ниже 230	260
8	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506, по п.5.2.7 ТУ 0256-001-50945912	Не более 5	5
9	Индекс пенетрации	По приложению 2 ГОСТ 22245	От -1.0 до +1.0	-0.8

2 ПОДБОР СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОНА РАЗЛИЧНЫХ МАРОК ДЛЯ УСТРОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

2.1 Определение зернового состава минеральных материалов

Гранулометрический состав песка определяется согласно ГОСТ 8735-88 [4], щебня – согласно ГОСТ 8269.0-97 [5], минерального порошка – согласно - ГОСТ Р 52129-2003 [6].

Зерновой состав материалов определяют путем рассева высушенной до постоянной массы пробы на стандартном наборе сит (40; 20; 15; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,071).



Рисунок 1 – Набор сит для испытания песка и щебня

Просеивание производят механическим или ручным способами. Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контролльном интенсивном ручном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 % общей массы просеиваемой навески. При механическом просеивании его продолжительность для применяемого прибора устанавливают опытным путем.

По результатам просеивания вычисляют:

- частный остаток на каждом сите (a_i) в процентах по формуле (1):

$$a_i = \frac{m_i}{m} \cdot 100, \quad (1)$$

где m_i - масса остатка на данном сите, г;
 m - масса просеиваемой навески, г.

- полный остаток на каждом сите (A_i) в процентах по формуле (2):

$$A_i = a_{2,5} + a_{1,25} + \dots + a_i, \quad (2)$$

где $a_{2,5}, a_{1,25}, a_i$ - частные остатки на соответствующих ситах.

- полный проход на каждом сите (Π_i) в процентах по формуле (3):

$$\Pi_i = 100 - A_i, \quad (3)$$

Зерновой состав минеральных материалов в виде полных проходов на каждом сите представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Зерновой состав минеральных материалов

Наименование материалов	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.										
	40	20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Щебень к-ра "Булатово" 5-15 мм	100,0	100,0	93,7	37,2	6,1	2,2	1,4	1,1	0,8	0,5	0,3
Щебень к-ра "Булатово" 5-20 мм	100	94,1	50,9	20,5	3,3	2,1	1,8	1,5	1,5	0,6	0,4
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	100	100,0	100,0	100,0	84,2	63,2	42,2	26,9	17,4	4,0	2,2
Минеральный порошок	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,87	98,97	89,92	82,14

2.2 Подбор состава асфальтобетона

Минеральную часть подбирают таким образом, чтобы кривая зернового состава расположилась в зоне, ограниченной предельными кривыми, и была плавной. Подбор состава смеси осуществляют с помощью компьютерной программы или вручную.

Количество выделенной фракции в минеральной смеси рассчитывают в зависимости от содержания смешируемых компонентов и их зерновых составов по формуле (4):

$$Y_i = \frac{a_j x_{ij}}{100}, \quad (4)$$

где Y_i - содержание i-й фракции в смеси

j - номер компоненты

n - количество компонент в смеси;

a_j - содержание j-й компоненты;

x_{ij} - содержание i-й фракции в j-й компоненте [7].

Результаты подбора составов асфальтобетона различного типа и марки представлены в приложении.

3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ В ЛАБОРАТОРИИ И ФОРМОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ

Образцы готовят в соответствии с ГОСТ 12801-98 [8] в формах диаметром 71,4 мм и 50,5 мм.

Минеральные материалы предварительно разогревают в сушильном шкафу до температуры 160 °C, после чего интенсивно перемешивают в сухом состоянии. Далее в готовую смесь добавляют битум нагретый до температуры 150 °C и перемешивают его до полного распределения. В процессе приготовления асфальтобетонной смеси должна поддерживаться температура 140-150 °C. Время, необходимое для перемешивания, устанавливают опытным путем для каждого вида смесей. Перемешивание считают законченным, если все минеральные зерна равномерно покрыты вяжущим и в готовой смеси нет его отдельных густоков.

При изготовлении образцов из горячих смесей формы и вкладыши нагревают до температуры 90-100 °C. Форму со вставленным нижним вкладышем наполняют ориентировочным количеством смеси. После чего устанавливают на виброплощадку.

Уплотнение образцов из смесей, содержащих до 50% щебня по массе, производят прессованием под давлением ($40,0 \pm 0,5$) МПа в течении ($3,0 \pm 0,1$) мин на гидравлических прессах в формах. При уплотнении должно быть обеспечено двустороннее приложение нагрузки, что достигается передачей давления на уплотняемую смесь через два вкладыша, свободно передвигающихся в форме навстречу друг другу.

Уплотнение образцов из горячих смесей, содержащих более 50% щебня по массе, следует производить вибрированием с последующим доуплотнением прессованием. Вкладыши должны выступать из формы на 2-2,5 см. Смесь в форме вибрируют в течение ($3,0 \pm 0,1$) минут при частоте (2900 ± 100) мин^{-1} , амплитуде ($0,40 \pm 0,05$) мм и вертикальной нагрузке на смесь (30 ± 5) кПа, которая передается на смесь грузом, свободно навешенным на верхний вкладыш формы. По окончании вибрации форму с образцом снимают с виброплощадки, устанавливают на плиту пресса для доуплотнения под давлением ($20,0 \pm 0,5$) МПа и выдерживают при этом давлении ($3,0 \pm 0,1$) мин.

После снятия нагрузки образец извлекают из формы выжимным приспособлением и измеряют его высоту штангенциркулем с погрешностью 0,1 мм. Высота образца должна быть $71,4 \pm 1,5$ мм и $50,5 \pm 1,0$ мм.




Рисунок 2 – Образцы из асфальтобетонной смеси

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ СМЕСИ

Средняя плотность смеси определялась гидростатическим взвешиванием в соответствии с ГОСТ 12801-98 [8].

Образцы взвешивают на воздухе. Затем образцы из смесей погружают на 30 мин в сосуд с водой, имеющей температуру $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$, таким образом, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности образцов не менее чем на 20 мм, после чего образцы взвешивают в воде, следя за тем, чтобы на образцах не было пузырьков воздуха. После взвешивания в воде образцы обтирают мягкой тканью и вторично взвешивают на воздухе.




Рисунок 3 – определение средней плотности асфальтобетона
Среднюю плотность образца из смеси вычисляют по формуле (5):

$$\rho_m = \frac{g\rho^b}{g_2 - g_1}, \quad (5)$$

где g – масса образца, взвешенного на воздухе, г;
 ρ^b – плотность воды (принимается равной 1 г/см³);
 g_1 – масса образца, взвешенного в воде, г;
 g_2 – масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и вторично взвешенного на воздухе, г [8].

Результаты испытаний представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Средняя плотность асфальтобетона

Тип асфальтобетона	Средняя плотность ρ , г/см ³
асфальтобетон тип Б марки II	2,56
асфальтобетон тип Б марки III	2,57
асфальтобетон тип В марки II	2,43
асфальтобетон тип Г марки II	2,38
асфальтобетон ЦМА-15	2,55
асфальтобетон ЦМА-20	2,58

Дополнительно проводился мониторинг средней плотности асфальтобетона по подрядным организациям Архангельскавтодора. Результаты мониторинга представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты мониторинга средней плотности асфальтобетона в подрядных организациях Архангельскавтодора

Подрядчик	Тип асфальтобетона							
	2018 год			2017 год				
	Б II	Г II	ЦМА-15	Б II	Б III	ЦМА-15	ЦМА-20	
АО «Плесецкое ДУ»	2,61	-	-	2,61	-	-	-	
ООО «Севзапдорстрой»	2,55	-	-	-	-	2,60	-	
АО «Котласское ДРСУ»	2,56	2,39	2,59	2,51	-	2,54	-	
АО «Котласский АБЗ»	2,56	-	-	-	-	-	2,60	
ООО «Автодороги»	2,64	-	-	2,57	2,59	-	-	

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА АСФАЛЬТОБЕТОНА

Необходимо рассчитать фактический расход асфальтобетона для укладки на 1000м^2 при толщине слоя 4 см.

Объем асфальтобетона типа Б марки II определяем по формуле (6)

$$V = h \cdot S, \quad (6)$$

где h – толщина слоя асфальтобетона, м;
 S – площадь дорожного полотна, м^2 .

$$V = 1000 \cdot 0,04 = 40 \text{ м}^3$$

Фактический расход смеси находим по формуле (7):

$$m = V \cdot \rho, \quad (7)$$

где ρ – плотность асфальтобетона, $\text{кг}/\text{м}^3$.

$$m = 40 \cdot 2560 = 102800 \text{ кг} = 102,4 \text{ т}$$

Сравнение фактического расхода асфальтобетона с нормой расхода асфальтобетонной смеси, указанной в расценках 27-06-020 сборника ГЭСН-27 Автомобильные дороги представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Сравнение фактического расхода асфальтобетона с нормами расхода по расценкам 27-06-020 сборника ГЭСН-27

Тип асфальтобетона	Фактический расход, т	Норма расхода, т
асфальтобетон тип Б марки II	102,4	96,6
асфальтобетон тип Б марки III	102,8	96,6
асфальтобетон тип В марки II	97,2	96,6
асфальтобетон тип Г марки II	95,2	93,3
асфальтобетон ЩМА-15	102,0	96,6
асфальтобетон ЩМА-20	103,2	96,6

Таблица 7 – Результаты фактического расхода асфальтобетона в подрядных организациях Архангельскавтодора

Подрядчик	Тип асфальтобетона						
	2018 год			2017 год			
	Б II	Г II	ЩМА-15	Б II	Б III	ЩМА-15	ЩМА-20
АО «Плесецкое ДУ»	104,4	-	-	104,4	-	-	-
ООО «Севзапдорстрой»	102,0	-	-	-	-	104,0	-
АО «Котласское ДРСУ»	102,4	95,6	103,6	100,4	-	101,6	-
АО «Котласский АБЗ»	102,4	-	-	-	-	-	104,0
ООО «Автодороги»	105,6	-	-	102,8	103,6	-	-

По результатам проведенных расчетов по определению фактического расхода на основании полученных данных средней плотности асфальтобетонных смесей и мониторинга средней плотности асфальтобетона в подрядных организациях Архангельскавтодора можно сделать вывод о том, что фактический расход асфальтобетонных смесей значительно отличается от норм расхода по расценкам 27-06-020.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работ по Государственному контракту от 20 сентября 2018 г. №519/08 были полностью решены все экспериментальные и методические задачи, поставленные в техническом задании:

1. Подобран состав асфальтобетонных смесей: асфальтобетон тип Б марки II; асфальтобетон тип Б марки III; асфальтобетон тип В марки II; асфальтобетон тип Г марки II; асфальтобетон ЩМА-15; асфальтобетон ЩМА-20.
2. Определены средние плотности асфальтобетонных смесей.
3. Определен фактический расход асфальтобетона на 1000м² при толщине слоя 4 см.
4. Выполнено сравнение фактического расхода асфальтобетона с нормой расхода асфальтобетонной смеси, указанной в расценках 27-06-020 сборника ГЭСН-27 Автомобильные дороги.

Выявлено, что фактический расход асфальтобетонных смесей значительно отличается от норм расхода по расценкам 27-06-020.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Удельный вес асфальта в 1м3 - вес 1 куба асфальта. [Электронный ресурс] – URL: <https://naruservice.com/articles/udelnyj-ves-asfalta;>
- 2 Удельный вес и плотность асфальтобетона в 1 м3 [Электронный ресурс] – URL: <https://tvvoidvor.com/beton/udelnyiy-ves-i-plotnost-asfaltobetona-v-1-m3/>
- 3 Плотность асфальтобетона [Электронный ресурс] – URL: <https://www.interpribor.ru/density-of-asphalt-concrete-and-asphalt>
- 4 ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний. – Взамен ГОСТ 8725-75, ГОСТ 25589-83; введ.1989-07-01. - М.:Стандартиформ, 1989. – 6 с.;
- 5 ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний (с Изменениями N 1, 2). - Взамен ГОСТ 3344-83, ГОСТ 7392-85, ГОСТ 8269-87 ; введ.1998-07-01. - М.: ФГУП «Союздорнии», 1998
- 6 ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. – Введ. 2003-06-27. – М.: ФГУП «Союздорний»
- 7 Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) / ФГУП «Союздорнии». - М., 2002. - 36 с.
- 8 ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением N 1). – Введ. 1999-01-01. – М.: ФГУП «Союздорнии»
- 9 ГЭСН 81-02-27-2001. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – Введ. 2001-07-15. – М.: Госстрой России

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Состав асфальтобетонной смеси тип Б марка II

Таблица А.1 – Зерновой состав асфальтобетонной смеси

Наименование материалов	Содерж. %	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.									
		20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Щебень к-ра "Булатово" 5-15 мм	45	45,0	42,2	16,7	2,7	1,0	0,6	0,5	0,4	0,2	0,1
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	45	45,0	45,0	45,0	37,9	28,4	19,0	12,1	7,8	1,8	1,0
Минеральный порошок	10	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,9	9,0	8,2
Итого:	100	100,0	97,2	71,7	50,6	39,4	29,6	22,6	18,1	11,0	9,3
Требования ГОСТ 9128-2009	Мин.	90,0	80,0	70,0	50,0	38,0	28,0	20,0	14,0	10,0	6,0
	Макс.	100,0	100,0	100,0	60,0	48,0	37,0	28,0	22,0	16,0	12,0




Рисунок А.1 – График зернового состава

Таблица А.2 – Состав асфальтобетонной смеси

Наименование материала	Состав а/б смеси,% (битум >100%)	Состав а/б смеси, % (битум в 100%)	Дозировка замес, кг
Фракция 0-5 мм	40,6	38,3	0,918
Фракция 5-10 мм	21,1	19,9	0,477
Фракция 10-15мм	25,4	23,9	0,575
Фракция 15-20 мм	2,8	2,7	0,064
Минеральный порошок	10,0	9,4	0,226
Битум БНД-У 100/130	6,2	5,8	0,140
Всего	106,2	100,0	2,40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Состав асфальтобетонной смеси тип Б марка III

Таблица Б.1 – Зерновой состав асфальтобетонной смеси

Наименование материалов	Содерж. %	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.									
		20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Щебень к-ра "Булатово" 5-15 мм	40	40,0	37,5	14,9	2,4	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	51	51,0	51,0	51,0	42,9	32,2	21,5	13,7	8,9	2,0	1,1
Минеральный порошок	9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,9	8,1	7,4
Итого:	100	100,0	97,5	74,9	54,4	42,1	31,1	23,1	18,1	10,3	8,6
Требования ГОСТ 9128-2009	Мин.	90,0	80,0	70,0	50,0	38,0	28,0	20,0	14,0	10,0	6,0
	Макс.	100,0	100,0	100,0	60,0	48,0	37,0	28,0	22,0	16,0	12,0




Рисунок Б.1 – График зернового состава

Таблица Б.2 – Состав асфальтобетонной смеси

Наименование материала	Состав а/б смеси, % (битум >100%)	Состав а/б смеси, % (битум в 100%)	Дозировка на замес, кг
Фракция 0-5 мм	45,4	42,8	1,028
Фракция 5-10 мм	20,5	19,3	0,464
Фракция 10-15мм	22,6	21,3	0,512
Фракция 15-20 мм	2,5	2,4	0,057
Минеральный порошок	9,0	8,5	0,204
Битум БНД-У 100/130	6,0	5,7	0,136
Всего	106,0	100,0	2,40

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Состав асфальтобетонной смеси тип В марка II

Таблица В.1 – Зерновой состав асфальтобетонной смеси

Наименование материалов	Содерж. %	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.									
		20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Щебень к-ра "Булатово" 5-15 мм	30	30,0	28,1	11,2	1,8	0,7	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	56	56,0	56,0	56,0	47,2	35,4	23,6	15,1	9,7	2,2	1,2
Минеральный порошок	14	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,9	12,6	11,5
Итого:	100	100,0	98,1	81,2	63,0	50,1	38,1	29,4	23,8	15,0	12,8
Требования ГОСТ 9128-2009	Мин.	90,0	85,0	75,0	60,0	48,0	37,0	28,0	20,0	13,0	8,0
	Макс.	100,0	100,0	100,0	70,0	60,0	50,0	40,0	30,0	20,0	14,0




Рисунок В.1 – График зернового состава

Таблица В.2 – Состав асфальтобетонной смеси

Наименование материала	Состав а/б смеси,% (битум >100%)	Состав а/б смеси, % (битум в 100%)	Дозировка замес, на кг
Фракция 0-5 мм	49,0	46,2	1,109
Фракция 5-10 мм	18,2	17,1	0,412
Фракция 10-15мм	17,0	16,0	0,384
Фракция 15-20 мм	1,9	1,8	0,043
Минеральный порошок	14,0	13,2	0,317
Битум БНД-У 100/130	6,0	5,7	0,136
Всего	106,0	100,0	2,40

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Состав асфальтобетонной смеси тип Г марка II

Таблица Г.1 – Зерновой состав асфальтобетонной смеси

Наименование материалов	Содержк. %	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.									
		20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	83	83,0	83,0	83,0	69,9	52,5	35,0	22,3	14,4	3,3	1,8
Минеральный порошок	17	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,8	15,3	14,0
Итого:	100	100,0	100,0	100,0	86,9	69,5	52,0	39,3	31,3	18,6	15,8
Требования ГОСТ 9128-2009	Мин.	100,0	100,0	100,0	70,0	56,0	42,0	30,0	20,0	15,0	8,0
	Макс.	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	65,0	50,0	36,0	25,0	16,0




Рисунок Г.1 – График зернового состава

Таблица Г.2 – Состав асфальтобетонной смеси

Наименование материала	Состав а/б смеси,% (битум >100%)	Состав а/б смеси, % (битум в 100%)	Дозировка замес, кг
Фракция 0-5 мм	69,9	65,6	1,575
Фракция 5-10 мм	13,1	12,3	0,296
Минеральный порошок	17,0	16,0	0,383
Битум БНД-У 100/130	6,5	6,1	0,146
Всего	106,5	100,0	2,40

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Состав асфальтобетонной смеси тип ЩМА-20

Таблица Е.1 – Зерновой состав асфальтобетонной смеси

Наименование материалов	Содерж. %	Массовая доля, %, зерен мельче данного размера, мм.									
		20	15	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	0,071
Щебень к-ра "Булатово" 5-20 мм	74	69,6	37,7	15,2	2,4	1,6	1,3	1,1	1,1	0,4	0,3
Отсев к-ра "Булатово" 0-5 мм	13	13,0	13,0	13,0	10,9	8,2	5,5	3,5	2,3	0,5	0,3
Минеральный порошок	13	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	12,9	11,7	10,7
Итого:	100	95,6	63,7	41,2	26,4	22,8	19,8	17,6	16,2	12,7	11,2
Требования ГОСТ 31015-2002	Мин.	90,0	50,0	25,0	20,0	15,0	13,0	11,0	9,0	8,0	8,0
	Макс.	100,0	70,0	42,0	30,0	25,0	24,0	21,0	19,0	15,0	13,0




Рисунок Е.1 – График зернового состава

Таблица Е.2 – Состав асфальтобетонной смеси

Наименование материала	Состав а/б смеси,% (битум >100%)	Состав а/б смеси, % (битум в 100%)	Дозировка на замес, кг
Фракция 0-5 мм	13,4	12,7	0,355
Фракция 5-10 мм	14,8	14,0	0,392
Фракция 10-15мм	22,5	21,3	0,596
Фракция 15-20 мм	32,0	30,3	0,848
Фракция 20-40 мм	4,4	4,1	0,116
Минеральный порошок	13,0	12,3	0,345
Битум БНД-У 100/130	5,6	5,3	0,148
Всего	105,6	100,0	2,80